

## Thermoholzöl

**0,75 Liter, 2,5 Liter**

### TECHNISCHES DATENBLATT

#### MERKMALE

- auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- geeignet für Gartenholzprodukte aus Thermoholz, wie Terrassenböden, Holzdecks und Gartenmöbel, auch für Lärchen- und Exotenholz geeignet
- schützt vor Verauen
- Wetter- und UV-Schutz
- wasserabweisend
- Farbe 8009 thermoholz

#### ANWENDUNG

- der unbehandelte geschliffene Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte < 18%.
- vergraute Hölzer vor dem Anstrich mit einem geeigneten Reiniger entgrauen und neutralisieren.
- bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, kesseldruckimprägniertes Holz, sowie Massaranduba, Ipé oder Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.
- Trockenzeit ca. 12 – 24 Std. (\* witterungsabhängig).
- vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
- Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

#### VERBRAUCH

Ca. 100 - 250 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Thermoholzöl reicht für ca. 4 - 10 m<sup>2</sup> geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2-3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

#### REINIGUNG

Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

#### LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Hersteller: PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a, 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 8465 17380, [www.pnz.de](http://www.pnz.de)

Lieferform: 0,75 Liter, 2,5 Liter Dose

**INHALTSSTOFFE**

Veredelte Natur-Öle wie Soja- und Sonnenblumen-Öl, Isoaliphate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim, Cobaltbis(2-ethylhexanoat), Eisenoxidpigmente.

**HINWEISE**

Thermoholzöl zweimal auf das trockene Holz auftragen. (Hirnholz bis zur Sättigung tränken) Nach 12 - 24 Std. überstreichbar. Thermoholzöl sollte bei späteren Nacharbeiten immer nur mit dem gleichen Produkt überstrichen werden. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen, sowie bei deutlich sichtbaren Rissen ist eine rechtzeitige Erneuerung des Anstriches erforderlich.

EUH208 Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.:080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.