

Treppen- und Parkettlack

0,75 Liter, 2,5 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

MERKMALE

- umweltfreundliche Versiegelung
- zur Renovierung von Parkett-, Kork und Holzböden sowie Treppen
- Schutz vor Feuchtigkeit
- seidenmatt auf Wasserbasis
- strapazierfähig und wasserbeständig

ANWENDUNG

- Endschliff der Holzfläche vor Grundierung mit Korn 120.
- der Untergrund muss rückstandsfrei sauber sein.
- Verarbeitungstemperatur nicht unter + 18 °C, nicht über +30 °C.
- wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich, Probeanstrich erforderlich.
- vor und während des Gebrauches gut umrühren.
- die mögliche seitenverleimende Wirkung ist zu beachten.
- Verarbeitung als Grundierung und Deckbeschichtung möglich.
- erstmalige Anwendung frühestens 2 Tage nach Verlegung.

VERBRAUCH

Spachtelverfahren ca. 70 g/m² je Auftrag. Roll- oder Streichverfahren ca. 100 – 120 g/m² je Auftrag. Gesamtbeschichtung min. 360 g/m².

REINIGUNG

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.

INHALTSSTOFFE

Wasser, Acrylate, Polyurethan, Glykole, Hilfstrockner, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

PFLEGE

Feucht wischen mit einem geeigneten Reiniger.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a, 85110 Kipfenberg
Telefon +49 8465 17380, www.pnz.de

Lieferform: 0,75 Liter, 2,5 Liter Dose

HINWEISE

Grundierung: Im Spachtelverfahren (Kreuzgang) zweimal auftragen.
Trocknung nach dem Spachteln ca. 1 Std. Im Roll- und Streichverfahren 1x auftragen. Trocknung nach Roll- und Streichgrundierung ca. 2 Std. Nach der Grundierung keinen Zwischenschliff durchführen. Deckschicht: 2 – 3-mal im Roll- oder Streichverfahren auftragen. Leichter Zwischenschliff mit Korn 120 oder 150 vor dem letzten Auftrag durchführen. Trocknung nach den Deckschichten ca. je 2 – 4 Std. Vorsichtig begehbar nach ca. 8 Std. Endhärte und volle Belastbarkeit nach ca. 10 Tagen. Die Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (20 °C und 55% rel. Luftfeuchtigkeit). Höhere Luftfeuchtigkeit und geringere Temperaturen können die Trocknung erheblich verzögern. Auf gute Lüftung (keine Zugluft) achten. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem großen Behälter zusammenmischen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 070299. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 80 g/l VOC.