

Gips-Haftputz

25 kg

TECHNISCHES DATENBLATT

MERKMALE

BENZ PROFESSIONAL Gips-Haftputz ist ein einlagiger Gipsleicht-Haftputz mit hoher Ergiebigkeit und besonders guter Haftung insbesondere auf Beton. BENZ PROFESSIONAL Gips-Haftputz ist ein Putz auf Gipsbasis mit mineralischen Leichtzuschlägen (Perlite) für den trockenen Innenbereich auf Wänden und Decken. Geeignet für häusliche Küchen und Bäder. Die Oberfläche wird üblicherweise geglättet, eine Ausführung als Unterputz für Beschichtungen etc. ist möglich. BENZ PROFESSIONAL Gips-Haftputz ist speziell für die Handverarbeitung rezeptiert.

ANWENDUNGSBEREICH

BENZ PROFESSIONAL Gips-Haftputz kann auf Mauerwerk aller Art, auf Beton und auf Putzträger aufgetragen werden. Der Putzgrund muss trocken, sauber, fest und frei von Trennmitteln sein. Die Restfeuchte in Beton muss unter 3 % liegen. Auf Betonoberflächen, besonders auf glattgeschalteten und schwach saugenden Betonoberflächen, empfehlen wir eine geeignete Haftgrundierung mit Anteilen an Quarzsand.

VERARBEITUNG

BENZ PROFESSIONAL Gips-Haftputz wird üblicherweise von Hand verarbeitet. Bei der Handverarbeitung streut man BENZ PROFESSIONAL Gips-Haftputz in ein mit klarem und frischem Wasser gefülltes sauberes Mischgefäß und rührt den Putz knollenfrei auf. Eine dünnere Konsistenz verlängert die Verarbeitungszeit, eine steifere Konsistenz verkürzt die Verarbeitungszeit.

Der Putz wird in entsprechender Schichtdicke aufgetragen, plan verzogen, nach dem Ansteifen nachgezogen, gefilzt und geglättet.

Die Verarbeitungszeit beträgt nach dem Anmischen ca. 60 bis 90 Minuten bis zur Endbearbeitung. Die Verarbeitungszeit ist jedoch abhängig von der Konsistenz des Putzes, von den Umgebungstemperaturen und von der Saugfähigkeit des Untergrundes.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: CASEA GmbH, Pontelstraße 3, 99755 Ellrich
Tel.: +49 36332 89-100, www.casea-gips.de

Lieferform: 25 kg-Sack

HINWEISE

- keine Fremdstoffe beimischen
- Normputzdicken beachten
- nicht unter +5°C, nicht über +35°C verarbeiten, jeweils auf die Untergrundtemperatur und die Umgebungstemperatur bezogen
- bei Materialwechseln im Untergrund Bewehrung einbetten
- bei der Verarbeitung die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachten
- nicht zweilagig verarbeiten
- bei Beton oder anderen schwach saugenden Untergründen eine Gips-Haftgrundierung bzw. eine geeignete Untergrundvorbereitung verwenden
- bei der Verwendung als Unterputz für Fliesen oder schwere Beschichtungen nicht Glätten oder Filzen, sondern nach dem Ansteifen nur scharf abziehen.
- Hinweis zur Entsorgung: GISCODE: CP 1; WGK: 1; BetrSichV entfällt

Siehe Sicherheitsdatenblatt; von BENZ PROFESSIONAL Gips-Haftputz gehen keine Gefährdungen aus.

TECHNISCHE DATEN

Normung:
Gipsputz B4 nach DIN EN 13279-1

Druckfestigkeit:
> 2,0 N/mm²

Biegezugfestigkeit:
> 1,0 N/mm²

E-Modul:
< 2 kN/mm²

Ergiebigkeit nach Norm:
ca. 1.200 l/t
ca. 120 m² bei 10 mm Auftragsstärke
ca. 3,0 m² je 25 kg-Sack

Verbrauch:
ca. 8 kg/ m² je 10 mm Auftragsstärke

Wasserbedarf:
ca. 16 l je 25 kg-Sack

Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert):
 $\lambda_R=0,32$ W/mK

Körnung:
0 – 1 mm

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:
 $\mu < 8$

Brandverhalten:
Baustoffklasse A 1, nicht brennbar

Lagerfähigkeit:
BENZ PROFESSIONAL Gips-Haftputz in 25 kg-Säcken ist bei trockener und geschützter Lagerung 6 Monate ab Produktionsdatum lagerfähig.

Lieferform:
25 kg-Sack